IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Modulfliser 20-40

Deklaration, 15. September 2023



Længde (modul-/basismål)

1): 200 mm / 196,25 ± 2 mm
2): 400 mm / 396,25 ± 2 mm
3): 400 mm / 396,25 ± 2 mm

Bredde (modul-/basismål)

1): 200 mm / 196,25 ± 2 mm
2): 200 mm / 196,25 ± 2 mm
3): 400 mm / 396,25 ± 2 mm

Tykkelse

1): 50/60 75/80 ± 3 og Δt 3 mm
2): 50/60/ 70//75/80 ± 3 og Δt 3 mm
3): 35/40/50/60/70/80 ± 3 og Δt 3 mm

Forbrug

1): 25,0 stk. / m²
2): 12,5 stk. / m²
3): 6,3 stk. / m²

Styrke

Bøjningsstyrke 4,0 MPa
Styrkeprøvning ved 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD

¤ Styrke bestemmes på vikarierende emner

Klassemærkning

1) 50 mm: P K D T F 7 #
1) 60 mm: P K D T F 7 # ¤
1) 75 mm: P K D T F 7 # ¤
1) 80 mm: P K D T F 7 # ¤
2) 50 mm: P K D T F 3
2) 60 mm: P K D T F 4
2) 70 mm: P K D T F 7
2) 75 mm: P K D T F 7
2) 80 mm: P K D T F 7
3) 35 mm: P K D T F 3
3) 40 mm: P K D T F 4
3) 50 mm: P K D T F 7
3) 60 mm: P K D T F 11
3) 70 mm: P K D T F 14
3) 80 mm: P K D T F 14
Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1
¤ Formatet kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien

Affasning (lod-/vandret)

4 / 5,3 ± 2 mm

3): kan også produceres skarpkantet (0/0 mm) efter ordre.

Udseende

Fugeknast: 1,5 mm.
Fliserne kan være støbt med pudslag ≧ 4 mm.

Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.

Anvendelse

Fliserne udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.

Kontrolgrundlag

DS/EN 1339

Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato