

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Betonsten og -blokke

Deklaration, 27. November 2008



Længde	Bredde	Tykkelse
1): 230 mm ± 4,0 mm	1): 110 ± 4,0 mm	1): 35 ± 4,0 mm
2): 230 mm ± 4,0 mm	2): 110 ± 4,0 mm	2): 55 ± 4,0 mm
3): 490 mm ± 5,0 mm	3): 200 ± 5,0 mm	3): 96 ± 5,0 mm

Styrke	Vægt	Anvendelse
> 3,6 MPa og 250 N/mm eller Bøjningstrækstyrke 4,0 MPa. Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	1): 2,0 kg / stk 2): 3,2 kg / stk 3): 21,6 kg / stk	Må ikke anvendes i muret byggeri, da produktet ikke er kontrolleret efter EN 771-3. Anvendes til opklodsning af f.eks. skurvogne, fjernvarmekogler eller lignende.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration

Mærkning på produkt

Afdelingskode, dato