


Brøndsten

Deklaration, 1. November 2020



Længde 297,4 ± 5 mm Måles på ydersiden af stenen. 255,7 på indersiden.	Bredde 100 mm ± 5 mm Måles i enden af stenen.	Tykkelse 100 ± 5 mm
Forbrug Ø 1000 mm: 12 stk. pr. 1/1 cirkel Ø 1250 mm: 15 stk. pr. 1/1 cirkel	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Tæthed Der er ikke dokumenteret tæthed af stenene, da brøndvæggens tæthed udelukkende afhænger af insitu-arbejdets kvalitet.
Anvendelse Brøndsten anvendes til insitu-opbygning af brønde. Der anvendes mørtel mellem stenene. Der kan evt. anvendes 2 rækker brøndsten med hulrum imellem. Hulrummet udstøbes med beton.	Kontrolgrundlag IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.	Artikelnummer 284025
Kontrolordning Produktet er ikke 3. partsovervåget.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.	Mærkning på produkt Afdelingskode, dato