




IBF Rygningssten

Deklaration, 12. September 2018



NORMAL

Længde l: 420 ± 10 mm	Dækbredde b1: 245 ± 5 mm B2: 225 ± 5 mm	Jævnhed Ingen krav.
Masse 4350 g ± 435 g	Sømhul ø 6 mm.	Tykkelse t1: 23 ± 3 mm t2: 16 ± 3 mm
Forbrug Forbrug ca. 2,7 stk. pr. lbm.	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Oplægges og fastgøres med rygningbeslag. Se oplægningsvejledningen.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	Bemærkninger Fitting