



IBF Vinge Økonomi 1/2 normalsten

Deklaration, Juni 2006



Længde l : 405 ± 4 mm	Dækbredde Cw: 200 ± 5 mm	Profilhøjde d : 55 mm.
Jævnhed Ingen krav	Masse 3300 g ± 330 g	Sømhul Ingen
Vinkelrethed (12-13): < 4 mm	Styrke 4 døgn: 1,4 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.
Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.
Anvendelse Såfremt der afsluttes bag stembrættet skal afstanden fra tagsten til stembrættet være ca. 10 mm.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Udlæg en prøverække ved tagfod og ved kip-før afstøring af udhæng.		
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ og dato.	Bemærkninger Fitting