


Leca © Termblok Flexhjørneblok

Deklaration, 4. November 2020



Længde	Bredde	Højde
250 / 390 mm +2,0 / -3,0 mm	150 mm +2,0 / -3,0 mm. T = 100 mm	190 mm +2,0 / -3,0 mm
Densitet	Styrke	Mærkning
Tør densitet: 630 kg/m ³ ± 63 kg/m ³	Middeltrykstyrke fm (50% fraktil): 3,0 Mpa. Styrkeprøvning foretages ved 12 HD. Anvendelsestidspunkt 12 HD	CE / 13 / IBF / EN 771-3:2011+A1:2015 Leca byggesten Kategori I fm: 3 MPa. Densitet: 630 kg/m ³ Isolans P50%: 0,17 W/mK (EN 1745, A.6) Vanddamppermeabilitet: 5/15 (EN 1745, A.6) Forskydningsstyrke: 0,15 N/mm ² (EN 998-2) Konfiguration: Gruppe 1 (EN 1996-1-1) Tolerancer på ydre mål: D1 Brand/absorption/fugtbev./holdbarhed: NPD DOP: LE12
Anvendelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
Bærende og ikke bærende murværk i ydervægge, kældervægge og fundamenter. Lægningsmetode beskrevet på www.bib-blokke.dk eller Dansk Leca byggeinformation.	Istøbt isoleringskern. Varmeledningsevne isoleringsmateriale: 0,036 W/mK (oplyst af producent)	DS/EN 771-3
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Produktet er 3. partsovervåget af Dancert.	Produktene prøves iht. DS/EN 772-1, DS/EN 772-13 og DS/EN 772-16. Konditioneringsbetingelser: Lufttørring til konstant masse. Ved temp \geq 15° C og relativ fugtighed \leq 65%. Afretning med mellemræg af 12 mm bløde mellemræg med densitet 260 kg/m ³ , og styrkeprøves vinkelret på liggefladen.	Fabrikskode, Cv og dato.