

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Runde fliser

Deklaration, 1. August 2023



Diameter (ved terræn)	Tykkelse	Styrke
1): 400,0 ± 6 mm 2): 600,0 ± 6 mm	70 mm ± 3 og Δt 3 mm	Bøjningsstyrke 4,0 MPa # Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD  # Kan ikke styrkeprøves grundet geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner
Mærkning	Affasning (lod-/vændret)	Udseende
Produktet mærkes ikke.	Ingen affasning (0/0 mm).	Fugemast: Ingen. Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.  Fliseme støbes med rustik overflade
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Fliseme udlægges som trædefliser eller efter udspændte snore.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.	Ikke 3. parts overvågning.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.	Fabrikskode, dato	